


CALACATTA ORO APUANO



SCHEDA DATI


- CARICO DI ROTTURA [UTS] A PRESSIONE	kg/cm ²	1389
- CARICO DI ROTTURA [UTS] DOPO CONGELAMENTO	kg/cm ²	1321
- CARICO DI ROTTURA [UTS] A FLESSIONE	kg/cm ²	162
- DILATAZIONE TERMICA LINEARE	mm/m°C	0,0046
- COEFFICIENTE ASSORBIMENTO ACQUA	%	0,35
- RESISTENZA AGLI URTI	cm	52
- PESO PER UNITÀ DI VOLUME	KG/m ³	2704

SHOW ROOM

Via Covetta, 1
54033 Avenza, Carrara

SEDE CENTRALE

Via Covetta, 2
54030 Carrara (MS) Italy



OUR STONE PATH

SHOW ROOM

Via Covetta, 1
54033 Avenza, Carrara

SEDE CENTRALE

Via Covetta, 2
54030 Carrara (MS) Italy

Tel +39 0585 858494 / Fax +39 0585 52027 / E-mail: furrer@furrer.it