

STATUARIETTO CALOCARA EARTH

SCHEDA DATI

- CARICO DI ROTTURA [UTS] A PRESSIONE	kg/cm ²	1173
- CARICO DI ROTTURA [UTS] DOPO CONGELAMENTO	kg/cm ²	1097
- CARICO DI ROTTURA [UTS] A FLESSIONE	kg/cm ²	112
- DILATAZIONE TERMICA LINEARE	mm/m°C	0,027
- COEFFICIENTE ASSORBIMENTO ACQUA	%	0,14
- RESISTENZA AGLI URTI	cm	61
- RESISTENZA ALL'ABRASIONE	mm	5,79
- PESO PER UNITÀ DI VOLUME	KG/m ³	2663


SHOW ROOM

Via Covetta, 1
54033 Avenza, Carrara

SEDE CENTRALE

Via Covetta, 2
54030 Carrara (MS) Italy

Tel +39 0585 858494 / Fax +39 0585 52027 / E-mail: furrer@furrer.it



SHOW ROOM

Via Covetta, 1
54033 Avenza, Carrara

SEDE CENTRALE

Via Covetta, 2
54030 Carrara (MS) Italy

Tel +39 0585 858494 / Fax +39 0585 52027 / E-mail: furrer@furrer.it