



FURRER  
CARRARA

## CALACATTA VAGLI



### SCHEDA DATI

- CARICO DI ROTTURA [UTS] A PRESSIONE	kg/cm <sup>2</sup>	99,2
- CARICO DI ROTTURA [UTS] DOPO CONGELAMENTO	kg/cm <sup>2</sup>	1820
- CARICO DI ROTTURA [UTS] A FLESSIONE	kg/cm <sup>2</sup>	13,9
- DILATAZIONE TERMICA LINEARE	mm/m°C	33
- COEFFICIENTE ASSORBIMENTO ACQUA	%	0,14
- RESISTENZA AGLI URTI	cm	0,4
- RESISTENZA ALL'ABRASIONE	mm	69
- PESO PER UNITÀ DI VOLUME	KG/m <sup>3</sup>	2710

#### SHOW ROOM

Via Covetta, 1  
54033 Avenza, Carrara

#### SEDE CENTRALE

Via Covetta, 2  
54030 Carrara (MS) Italy

Tel +39 0585 858494 / Fax +39 0585 52027 / E-mail: furrer@furrer.it



FURRER  
CARRARA



**SHOW ROOM**

Via Covetta, 1  
54033 Avenza, Carrara

**SEDE CENTRALE**

Via Covetta, 2  
54030 Carrara (MS) Italy

Tel +39 0585 858494 / Fax +39 0585 52027 / E-mail: furrer@furrer.it